



# CEWELD 308H Tig

TYPE	Fil de soudage 308H acier inoxydable à haute teneur en carbone pour des applications à haute température.																
APPLICATIONS	Soudage d'aciers inoxydables avec une teneur de 16 à 21 % Cr et de 8 à 13 % Ni, à haute teneur en carbone.																
PROPRIÉTÉS	Résistance à la température plus élevée que les types standard (L).																
CLASSIFICATION	<table border="0"> <tr> <td>AWS</td> <td>A 5.9: ER308H</td> </tr> <tr> <td>EN ISO</td> <td>14343-A: W 19 9 H</td> </tr> <tr> <td>W.Nr.</td> <td>1.4302</td> </tr> <tr> <td>F-nr</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>FM</td> <td>5</td> </tr> </table>	AWS	A 5.9: ER308H	EN ISO	14343-A: W 19 9 H	W.Nr.	1.4302	F-nr	6	FM	5						
AWS	A 5.9: ER308H																
EN ISO	14343-A: W 19 9 H																
W.Nr.	1.4302																
F-nr	6																
FM	5																
CONVIENT POUR	<p><b>ISO 15608: 8.1 Austenitic ≤ 19 % Cr 9 % Ni, TÜV 1000: Gr. 21,</b>            1.4301, 1.4308, 1.6900, 1.6901, 1.6902, 1.6903, 1.9606            X 5 CrNi 18 10, X 5 CrNi 18 9, G-X 6 CrNi 18 9, X 12 CrNi 18 9, G-X 8 CrNi 18 10, X 6 CrNi 18 10, X 10 CrNiTi 18 10, X 5 CrNi 18 10            AISI 304, 304H, 312, 321H, 347, 347H,            UNS S30409, S32109, S34709, S30400, S32100, S34700</p>																
AGRÉMENTS	CE																
POSITIONS DE SOUDAGE																	
TYPICAL CHEMICAL ANALYSIS OF THE FILLER METAL (%)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>C</th> <th>Si</th> <th>Mn</th> <th>P</th> <th>S</th> <th>Cr</th> <th>Ni</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.05</td> <td>0.5</td> <td>1.5</td> <td>0.01</td> <td>0.01</td> <td>20.2</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	0.05	0.5	1.5	0.01	0.01	20.2	10		
C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni											
0.05	0.5	1.5	0.01	0.01	20.2	10											
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Heat Treatment</th> <th rowspan="2">R<sub>P0.2</sub> (MPa)</th> <th rowspan="2">R<sub>m</sub> (MPa)</th> <th rowspan="2">A<sub>5</sub> (%)</th> <th colspan="2">Impact Energy (J) ISO-V</th> <th rowspan="2">Hardness</th> </tr> <tr> <th>-40°C</th> <th>-196°C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>As Welded</td> <td>465</td> <td>650</td> <td>38</td> <td>160</td> <td>95</td> <td>HRc</td> </tr> </tbody> </table>	Heat Treatment	R <sub>P0.2</sub> (MPa)	R <sub>m</sub> (MPa)	A <sub>5</sub> (%)	Impact Energy (J) ISO-V		Hardness	-40°C	-196°C	As Welded	465	650	38	160	95	HRc
Heat Treatment	R <sub>P0.2</sub> (MPa)					R <sub>m</sub> (MPa)	A <sub>5</sub> (%)		Impact Energy (J) ISO-V		Hardness						
		-40°C	-196°C														
As Welded	465	650	38	160	95	HRc											
ETUVAGE	non nécessaire																
GAS ACC. EN ISO 14175	I1																



# CEWELD 308H Tig

308H TIG 1,6 X 1000MM

Packaging	KG/unit	EanCode
Tube	5	8720663412669

308H TIG 2,0 X 1000MM

Packaging	KG/unit	EanCode
Tube	5	8720663412676

308H TIG 2,4 X 1000MM

Packaging	KG/unit	EanCode
Tube	5	8720663412683

308H TIG 3,2 X 1000MM

Packaging	KG/unit	EanCode
Tube	5	8720663412690