




CEWELD SG 2 Tig

TYPE	Verkoperde staven voor het TIG lassen van on- en laaggelegeerd staal							
TOEPASSINGEN	Scheepsbouw, pijpleiding, grondnaden, bruggen, algemene constructie, carrosserie plaatwerk, hekwerk etc.							
EIGENSCHAPPEN	Zeer gemakkelijk te lassen met uitstekende laseigenschappen en weinig rook. Extreme kerfslagwaardes onder nul dankzij het TIG-proces.							
CLASSIFICATIE	AWS	A 5.18: ER 70S-6						
	EN ISO	636-A: W 46 5 W3Si1						
	W.Nr.	1.5125						
	F-nr	6						
	FM	1						
GESCHIKT VOOR	Reh ≤ 420 MPa (67 ksi) ISO 15608: 1.2, 1.3, 2.1 1.5637, 1.6217, 1.6228, 1.0044-1.09821.0035 - 1.0570, 1.0345, 1.0425, 1.0481, 1.0308 - 1.0581, 1.0307 - 1.0582, 1.0440, 1.0472, 1.0475, 1.0416 to 1.0551 10Ni14, 12Ni14, 13MnNi6-3, 15NiMn6, S235JR-S355JR, S235JO-S355JO, S420JO, S235J2-S355J2, S275N-S460N, S275M-S420M, P235GH-P355GH, P275NL1-P420NL1, P215NL, P265NL, P355N, P285NH-P460NH, P195TR1-P265TR1, P195TR2-P265TR2, P195GH-P265GH, L245NB-L415NB, L450QB, L245MB-L420MB, GE200-GE240, A, B, D, E, A 32-E 36 ASTM A 106 Gr. A, B, C; A 181 Gr. 60, 70; A 283 Gr. A, C; A 285 Gr. A, B, C; A 350 Gr. LF1; A 414 Gr. A, B, C, D, E, F, G; A 501 Gr. B; A 513 Gr. 1018; A 516 Gr. 55, 60, 65, 70; A 573 Gr. 58, 65, 70; A 588 Gr. A, B; A 633 Gr. C, E; A 662 Gr. B; A 711 Gr. 1013; A 841 Gr. A; API 5 L Gr. B, X42, X52, X56, X60, X65 Domex 315-460MC, MC Plus, ML							
GOEDKEURINGEN	TÜV: 19806.00, CE							
LASPOSITIES								
TYPICAL CHEMICAL ANALYSIS OF THE FILLER METAL (%)	C	Si	Mn					
	0.08	0.85	1.45					
MECHANISCHE WAARDEN	Heat Treatment	R _{p0,2} (MPa)	R _m (MPa)	A ₅ (%)	Impact Energy (J) ISO-V			Hardness
	As Welded	450	560	24	RT	-40°C	-50°C	HRc
					200	150	60	
HERDROGEN	Not required							
GAS ACC. EN ISO 14175	I1							



CEWELD SG 2 Tig

SG 2 TIG 0,8 X 1000MM	Packaging	KG/unit	EanCode
	Tube	5	8720663411235
SG 2 TIG 1,0 X 1000MM	Packaging	KG/unit	EanCode
	Tube	5	8720663411242
SG 2 TIG 1,2 X 1000MM	Packaging	KG/unit	EanCode
	Tube	5	8720663411259
SG 2 TIG 1,6 X 1000MM	Packaging	KG/unit	EanCode
	Tube	5	8720663411266
SG 2 TIG 2,0 X 1000MM	Packaging	KG/unit	EanCode
	Tube	5	8720663411280
SG 2 TIG 2,4 X 1000MM	Packaging	KG/unit	EanCode
	Tube	5	8720663411297
SG 2 TIG 3,0 X 1000MM	Packaging	KG/unit	EanCode
	Tube	5	8720663411303
SG 2 TIG 3,2 X 1000MM	Packaging	KG/unit	EanCode
	Tube	5	8720663411310
SG 2 TIG 4,0 X 1000MM	Packaging	KG/unit	EanCode
	Tube	5	8720663411327
SG 2 TIG 5,0 X 1000MM	Packaging	KG/unit	EanCode
	Tube	5	8720663411334