




CEWELD FL 155

| | | | | |
|--|---|-------------------------|------|---------|
| TYPE | Hoog basisch poeder met voor het onderpoederdek lassen met een laag waterstofgehalte | | | |
| TOEPASSINGEN | Boorplatforms, kraanbouw, offshore funderingen, hefplatformen (Jack-ups), Narrow-Gap lassen, meerlaags lassen etc.. | | | |
| EIGENSCHAPPEN | FL 155 is een hoog basische poeder voor het onderpoederdek lassen met een laag waterstofgehalte. Basiciteit: ~ 3,4 (volgens Boniszewski) Stroom: DC of AC, in enkele of meerdraads Korrelgrootte: 2-16 | | | |
| CLASSIFICATIE | EN ISO | 14174: SA FB 1 55 AC H5 | | |
| GESCHIKT VOOR | S355, S420, S460, S690, P500, P550, X65, X70, X80, Weldom 700, Naxtra 70, Hardox 400, Dilimax, P91, P24 | | | |
| GOEDKEURINGEN | TÜV: 12709, CE, Lloyds, DNV | | | |
| LASPOSITIES |  | | | |
| TYPICAL CHEMICAL COMPOSITION IN WEIGHT (%) | Al2O3 | CaF2 | SiO2 | CaO+MgO |
| | 20 | 25 | 15 | 40 |
| MECHANISCHE WAARDEN | | | | |
| HERDROGEN | 300°C / 2 hr | | | |
| GAS ACC. EN ISO 14175 | | | | |



CEWELD FL 155

FL 155 0,2 - 2,0MM

| Packaging | KG/unit | EanCode |
|-----------|---------|---------------|
| Bag | 20/25 | 8720663424006 |
| Can | 25 | 8720663424013 |